

Pro Aqua Iso-Wood

2-32xx

1. Beschrijving:

Transparante grondering met isolerende eigenschappen tegen het doorslaan van in hout voorkomende oliën of harsen.

2. Inhoud

0,75 l Art. Nr. 2-3272

2,5 l Art. Nr. 2-3273

10 l Art. Nr. 2-3274

3. Bereik:

80–120 ml/m² ; 12 - 8 m²/ Liter.

4. Kleur:

kleurloos

5. Verdunningsmiddel:

Dit product is gebruiksklaar.

6. Droogtijd:

Bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, verder bewerkbaar na 12 tot 16 uur.

7. Toepassingsbereik:

Iso-Wood wordt toegepast als isolerende grondering voor de Ecotec ProAqua lakken en lazuren. Iso-Wood verhindert dat er verkleuringen ontstaan door de migratie van inhoudsstoffen die zich in het hout bevinden naar het oppervlak. Gecontroleerde houtsoorten: Eik, Afrosia, Itauba, Angelidera, Dark Red Meranti, Ceder, of Bilinga.

Ecotec Iso-Wood kan gebruikt worden voor de behandeling van hout binnen en tevens voor maathoudend houtwerk buiten. Bij de behandeling van vensters en deuren in houtsoorten uit de weerstandsklasse 3 en 4 (bv. Dark Red Meranti klasse 2-4) dient de gebruiker rekening te houden met biocidevoorbehandeling

tegen insecten of schimmels. Ecotec

Iso-Wood is niet geschikt als voorbehandeling van houten vloeren of trappen! Gebruik hiervoor Ecotec Iso-Sol samen met de ProAqua parketlak. (2-357;2-358).

Ecotec Iso-Wood is niet geschikt voor de behandeling van niet maathoudend houtwerk buiten of hout dat in direct contact met de grond staat.

8. Eigenschappen

8.1. Technische Eigenschappen:

Isolerende, kleurloze, transparante licht te verwerken isolerende grondering die gebruiksklaar wordt geleverd..

9. Toepassing:

9.1. De verwerkingstemperatuur moet minstens

+8°C bedragen (Lucht en ondergrond)

9.2. Voorbereiding:

De ondergrond moet zuiver, droog en vetvrij zijn. Niet hechtende oude verflagen, vergeeld of vergrijsd hout verwijderen. Beschadigd hout vervangen. De houtvochtigheid moet bij naaldhout minder dan 15% en bij loofhout minder dan 12% bedragen.

Het hout grondig schuren (met korrel 100-150). Olie-of harsrijke houtsoorten voorafgaand met alcohol grondig ontvetten. Volg de voorschriften van VOB, deel C, DIN 18363 (Duitse bouwvoorschriften) alsook de BFS technische voorschriften.

Het product voor gebruik grondig oproeren.

9.3. Verwerking

Ecotec Iso-Wood wordt in minstens twee lagen aangebracht met rol of borstel. (de laagdikte moet in totaal 80-100µm bedragen.) Tussen de lagen schuren met K150-240. Na het aanbrengen van de tweede laag (die niet meer opgeschuurd wordt) afwerken met Ecotec ProAqua lak of lazuur. Raadpleeg hiervoor de Technische Fiches van betreffende producten (2-379, 2-356, 2-409, 2-362).

10. Materiaal

Borstel of lakrol. Materiaal onmiddellijk na gebruik met water en zeep reinigen.

11. Bewaring:

Droog, koel en vorstvrij Tegen hitte en direct zonlicht beschutten.

12. Samenstelling:

Azijnzuurester, organisch verdikkingsmiddel, Was, Tenside, anti-schuimmiddel, conserveringsmiddel. Soortelijk gewicht: 1,05 g/cm³.

13. Veiligheidsvoorschriften:

Tijdens het verwerken niet eten drinken. Of roken. Tijdens en na het aanbrengen de ruimtes goed verluchten. Okk niet giftige producten moeten buiten het bereik van kinderen bewaard worden.

14. Verwijdering:

Verfresten laten indrogen en verwijderen volgens de lokale voorschriften.

15. VOS regelgeving:

VOS - Gehalte (g / l): 0,01

Categorie: e

Typ: Wb

Grenswaarden VOS::vanaf 01.01.2010 (g/l): 130 g/l

De gegevens van deze Technische Fiche dienen als hulpmiddel voor handelaars en gebruikers. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door:

Ecotec Natural Paints

info@ecotec-naturalpaints.be

www.ecotec-naturalpaints.be