

Pro Aqua UV Houtlazuur

2-362x

1. Beschrijving

Oplosmiddelvrije, water-verdunbare, druipvrije, blijvend elastische lasuur voor binnen en buiten. Deze lasuur is bijna kleurloos en bevat een UV-absorbeerder die het hout tegen UV-licht beschermt.

2. Inhoud

0,125L art.nr. 2-3621

0,75L art.nr 2-3622

2,5 L art.nr 2-3623

10L art.nr 2-3624

3. Verbruik

Ca. 70 – 90ml/m², 11-14m²/L naargelang de ondergrond.

4. Kleur: Kleurloos

5. Verdunningsmiddel - Water: maximaal 5 -10% bij borstel of rol; Maximaal 30% bij spuiten.

6. Droogtijd - Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid: stofdroog na 15-30 minuten; opschuren na 45 minuten en overschilderbaar na 1u. De opgegeven droogtijd is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

7. Toepassing

Pro Aqua UV-lazuur is een weerbestendige lasuur voor het behandelen van houten delen en dit zowel binnen als buitenshuis. Pro Aqua UV-lazuur is zowel toe te passen op maathoudende elementen zoals vensters en deuren, als op niet maathoudend houtwerk zoals panelen of houten bekledingen. Niet geschikt voor hout dat in onmiddellijk contact staat met de grond. Voor vloeren, trappen of andere intensief gebruikte oppervlakken, de Ecotec vloerolie gebruiken.

8. Eigenschappen

8.1 Technische eigenschappen:

Gemakkelijk verwerkbaar, quasi druipvrij en zeer goed bestand tegen wisselende weersomstandigheden. Sterk hechtend en snel drogend. Lichtvaste pigmenten. Ecotec Pro Aqua UV-lazuur is vrij van vluchtige organische verbindingen.

8.2 Biologische eigenschappen:

Wordt op basis van niet-giftige en natuurlijke grondstoffen en met respect voor de natuur vervaardigd. Is volledig oplosmiddelvrij en bevat geen VOS. Veroorzaakt geen elektrostatische opladingen. Bij correct gebruik is de Pro Aqua lasuur onschadelijk voor mens en natuur.

9. Verwerking

9.1 Voorbereiding

Gelachte structuur, voor gebruik goed oproeren. De ondergrond moet proper, droog en vetvrij zijn. Hout opschuren met K100-150. Oude loszittende verflagen dienen verwijderd te worden. Vastzittende verflagen goed opschuren. Olie- en of harshoudend hout moet ontharst worden met alcoholoplossing. Naaldhout buiten voorbehandelen tegen blauwschimmel met Ecotec biocidehoudende houtgrondering.

9.2 Verwerking

Als grondlaag wordt 1 laag Ecotec Pro Aqua UV-lazuur verdund met 5 – 10% water aangebracht. Afwerking gebeurt met 2 tot 3 lagen onverdunde lasuur. Tussen de verschillende lagen opschuren met schuurpapier K180-240. De lasuur dun aanbrengen.

Opmerking: Wij adviseren om jaarlijks een controle uit te voeren en kleine beschadigingen onmiddellijk bij te werken.

10. Materiaal: Goede verwerking met kwast, rol of spuitpistool (vb. Airless of Aircoat). Materiaal na gebruik met lauw water en zeep reinigen.

11. Stockeren: Koel, droog en vorstvrij. Ongeopend min. 1 jaar houdbaar.

12. Samenstelling: Water, kiezelzuur, azijnzuurester, tenside, UV-absorbeerder; gemikroniseerde TiO₂; conserveringsmiddel. Dichtheid ca. 1,05g/cm³ Viscositeit: thixotroop.

EUH208: Bevat 2-Methyl-2H-Isotiazol-3-on + 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

13 Veiligheidsvoorschriften

Ook niet giftige verven dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn. Tijdens de werkzaamheden steeds goed verluchten.

14. Verwijdering

Verfresten laten indrogen en wegwerpen volgens lokale wetgeving.

15. Voorschriften VOS verordening

VOS gehalte : 0,01gr./L - Cat: e-WG

Grenswaarden vanaf 01-01-2010: 130 gr./L

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door:

Versie 04-2011

Ecotec Natural Paints
 info@ecotec-naturalpaints.be
 www.ecotec-naturalpaints.be