

CACHET BLANC 2 IN 1

RENOVATIEPLEISTER 2 IN 1 VOOR TIJDSWINST

- ◆ SNEL DE VOLGENDE LAAG
- ◆ UITSTEKENDE VERWERKING
- ◆ UITERST FIJN UITVLAKKEN



TOEPASSING

Renovatiepleisterpoeder, binnen, met tijdswinst, manuele toepassing.

ONDERGRONDEN

- Nieuw of te renoveren, geschilderd of onbehandeld :
 - gips, gipsblokken, gipskartonplaten
 - oude geschilderde oppervlakken
 - alle gangbare plamuren
 - cement, beton, cellenbeton, betonblokken, baksteen, steen
 - glasvliesbehang, spack, structuurverf.

AFWERKING

- Alle soorten plamuur, verven en muurbekledingen.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Poederplamuur op basis van geselecteerde delfstoffen en bindmiddel.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie III - classe 3.
- Codificatie (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Aanmaakverhouding :
45% water (hetzij 0,45 L water voor 1 kg poeder).
- Laagdikte : tot plaatselijk 5 mm.
- Verbruik : 1 kg poeder /m²/mm.
- Open tijd : 2 uur.
- Volgende laag : over 2h30 min.
- Afwerking : gemiddeld 12 tot 24 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakspaan.
- Reinigen van het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggewreven worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

VERPAKKING

- Zakken 5 kg, 15 kg en 25 kg.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet aanbrengen op polystyreen, gelijmde bekledingen noch bitumen.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het wordt afgeraden om de pasta opnieuw op te mengen wanneer de uitharding is aangevat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van muurbekledingen en behangpapier.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
 - Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
 - Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
 - De milieuverklaring is gedeponereerd op www.declaration-environnementale.gouv.fr en is beschikbaar op www.inies.fr.
 - Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.
 - De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.
- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.
- De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een classeschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).