



Krachtig afbijtmiddel.
Verbeterde receptuur.

Toepassing

- Verwijdert 1- component lakken en muurverven, zowel watergedragen als synthetisch
- Ook watergedragen 2-componenten wordt verwijderd
- Verwijdert lijmresten zoals bijv. tapijtlijm
- Verwijdert graffiti op kaal beton en baksteen
- Verwijdert waslagen

Eigenschappen

- Voor binnen en buiten
- Biologisch afbreekbaar
- pH 6 bij 20 °C
- Geurarm
- Methyleenchloride vrij
- Chloor koolwaterstof vrij
- Lange opentijd onder PE-folie
- Houten ondergronden behouden hun originele kleur
- Tast natuursteen en glas niet aan
- Dikke lagen verf verwijderen in één behandeling
- Thixotrope samenstelling, perfect verticaal te verwerken (zakt niet uit)
- Niet op kunststoffen met weekmakers
- Op harde kunststof eerst een proefvlak maken

Product

Bindmiddelbasis: Verdikt organisch oplosmiddel-mengsel met alcohol

Viscositeit: 4000-5000 mPa*s / 23 °C
spindel nr.6

Verpakking: 1 ltr, 3 ltr, en 10 ltr

Verbruik: Ca. 2 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Vlampunt: > 82 °C gem. DIN 51758

Dichtheid: Ca. 1,09 g/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Applicatie

Met kwast, roller, spuitapparatuur, plamuurmes en plekspaan (zie demonstratiefilm op www.vistapaint.nl).

Spuitgegevens:

Type: Wagner Airless
Tip: 0.021
Hoek: 40°
Materiaaldruk: 40 bar – 80 bar
Pistoolfilter: Geen
Viscositeit: Onverdund
Verwijderen: Met hogedrukspuit, plamuurmes, schraper, Krake (Storch) e.d.

Reinigen van het gereedschap:

Direct na gebruik met water en Vista Lakwèg Totaalreiniger.

Temperatuur

Bij temperaturen onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur werkt het product veel minder. Hoe warmer de omgeving- en objecttemperatuur is, des te sneller het product werkt. Bij extreme weersomstandigheden (hoge temperatuur, harde wind) de Vista Lakwèg afdekken met PE-folie. Ook in binnensituaties afdekken met PE-folie.

Droging

Van 1 tot 2 uur werkzaam (afhankelijk van laagdikte en temperatuur).

Ondergrond

De ondergrond moet droog, stof-, olie- en vetvrij zijn. Voor gebruik de Vista Lakwèg goed doorroeren. Voor elke ondergrond geldt dat er voldoende laagdikte wordt aangebracht.

Tip: minimaal dezelfde laagdikte aanbrengen als de dikte van de te verwijderen laag.

Cement gebonden ondergronden als beton, pleisterwerk, muurwerk, eterniet, houten ondergronden en stalen ondergronden behandeld met een 1-componentcoating of 2-componenten watergedragen

Vista Lakwèg met voldoende laagdikte aanbrengen (wanneer mogelijk afdekken met folie).

Tot max. 2 uren laten inwerken.

Zodra de te verwijderen laag is opgeweekt, het geheel direct verwijderen.

De opgeloste lagen met een krabber, plamuurmes, Storch krake, stoomcleaner of hogedrukreiniger (warm water, ca. 40 °C) verwijderen.

Nawassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met schoonwater.

Nawassen (reinigen)

Bij gladde oppervlakken kan men volstaan met een mengsel van Vista Lakwèg Totaalreiniger en warm water.

Bij poreuze oppervlakken dient men de Vista Lakwèg Totaalreiniger onverdund aan te brengen.

15-20 minuten laten inwerken.

Nawassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met schoonwater.

Bij houten ondergronden met de houtnerf richting mee borstelen.

Kunststof ondergronden

Zeer voorzichtig te werk gaan.

Vista Lakwèg met voldoende laagdikte aanbrengen.

Tot 1 uur laten inwerken, échter zodra de verf verweekt of opwerkt direct lagen verwijderen met een krabber, plamuurmes, Storch krake, stoomcleaner of hogedrukreiniger.

Nawassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met schoonwater.

Let op: Vista Lakwèg tast na verloop van tijd het kunststof aan.

Dus meerdere malen tussentijds controleren!!!

Graffitiverwijdering

Vista Lakwèg met voldoende laagdikte aanbrengen (wanneer mogelijk afdekken met folie).

Tot max. 2 uren laten inwerken.

Vervolgens de opgeloste lagen met een stoomcleaner of hogedrukreiniger verwijderen.

Nawassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met schoonwater.

Ondanks dat de Vista Lakwèg het beton en steen niet aantast, wordt het behandelde oppervlak weer schoon en als nieuw.

Afhankelijk van de leeftijd en vervuiling van het betreffende object kunnen de behandelde plaatsen

zich dus aftekenen.

Bijzondere aanwijzingen

Vista Lakwèg verwijdert geen minerale coatings en geen veresterde (versteende) lijnolie/standolie verven met loodwit als pigment.

Het afdekken met folie is ook binnen raadzaam.

Dit i.v.m. de vermindering van geur en de betere werking.

Bij behandeling van grotere vlakken zeer goed ventileren en adembescherming gebruiken.

Wanneer dit niet mogelijk is, luchtsuppletie toepassen.

Lucht afzuigen uit de betreffende ruimte en verse lucht inblazen met vonkvrije apparatuur.

Bij vezelplaat kan de verlijming gaan verweken en de vezel gaan opzwellen.

Bij fineer bestaat het gevaar voor delaminatie.

Op grond van de biologische afbreekbaarheid kan het spoelwater van de nareiniging na verwijdering van verfresten via het riool afgevoerd worden.

Men kan hiervoor de verantwoordelijke milieu deskundige van de betreffende gemeente raadplegen.

De verfresten dienen na droging afhankelijk van de aard als gewoon afval of als chemisch afval afgevoerd te worden.

Dit betekent dus dat spoelwater en verfresten van elkaar gescheiden dienen te worden.

Bij de Storch Krake gebeurt dit automatisch (filter) Bij hogedruk reiniging zullen de verfresten met een net (worteldoek) opgevangen moeten worden.

Mocht vanwege plaatselijke milieuverordening geen met Vista Lakwèg vermengt spoelwater in de grond terecht komen, dan kan een zeil gespannen worden die als opvangbekken dienst kan doen.

Scheidingsmiddel toevoegen (water-verfresten) en het water met een pomp met filter wegpompen.

Als ook niet in het riool geloosd mag worden, dan in bijv. 1000 ltr, tank het spoelwater opvangen.

Verfresten volgens de plaatselijk geldende regels afvoeren.

Bij het langer in laten werken dan noodzakelijk, droogt de Vista Lakwèg weer langzaam in, hetgeen het verwijderen aanmerkelijk bemoeilijkt.

Tevens kunnen de werkzame stoffen dieper in zuigende/poreuze ondergronden dringen.

Extra naspoelen met eerst Vista Lakwèg Totaalreiniger (ca. 20 minuten in laten werken) en daarna met schoon water is dan noodzakelijk. Evenals het langer uit laten dampen (tot meerdere dagen) van de ondergrond alvorens opnieuw te behandelen.

Bij het aanbrengen met een airlessspuit en/of reinigen met hogedruk en/of overvloedig water, dienen alle inwaterpunten, zoals ventilatieroosters, open stootvoegen, raam-, deur- en dakaansluitingen etc. afgesloten te worden, zodat geen materiaal in de spouw, kelder en/of kruipruimte, etc. kan komen. Tevens eventuele waterputten en vijvers afschermen. Let daarbij ook op hemelwaterafvoeren, die vaak hierop aangesloten zijn.

Bij grotere oppervlakken en/of onbekende ondergronden, is het zeer raadzaam een proefvlak op te zetten.

Dit om zowel de werking te testen maar ook om het verbruik vast te kunnen stellen.

Om beide gegevens vast te kunnen stellen kan men een strook van ca.50 cm lang behandelen.

Met een RVS spatel/spaan Vista Lakwèg aanbrengen met een laagdikte van 3 mm aflopend naar 0 mm.

Controleren of, en zo ja, na hoelang het geheel is opgeweekt en bij welke laagdikte het beste resultaat is verkregen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 15-12-2022.