

Biofa Teak- en tuinmeubelolie 3752

Kleurloze, transparante olie voor tuinmeubels.

Beschermt en laat het hout heropleven, microporeus, zijdeglanzend.

Biedt bescherming tegen weersinvloeden voor alle tuinmeubels in teak en ander tropisch hout, alsook denne- en loofhout.

Toepassing

1. Vorbereiding: het hout dient droog te zijn (vochtigheidsgraad <12%) en zuiver.
Eventueel reinigen met verdunner Biofa 0500.
Verwijder oude verflagen, meubels opschuren korrel p180.
2. Toepassing: breng een dunne en gelijkmatige laag aan met borstel, rol, pistool of doek.
Een tweede laag, ev. tussenschuren, verlengt de levensduur.
Voorkom een teveel aan olie in hoeken, boorden, groeven en houtsnijwerk.
Oppervlakken die blootgesteld zijn aan alle weersomstandigheden dienen jaarlijks een onderhoudslaag te krijgen.
Belangrijk: een test is aangewezen.
Niet gebruiken bij temperaturen <12°C.
Potten met verschillend lotnummer eerst samen mengen.
De tuinmeubels regelmatig reinigen en de oliefilm nakijken op beschadigingen en indien nodig een dunne laag aanbrengen.
De tuinmeubels stockeren in de winter.
Tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.
Niet aanbrengen bij volle zon of hevige warmte (risico op scheurvorming en « zweten » van de olie wat leidt tot een kleverig oppervlak).
De behandelde meubels minstens 48 uur onaangeroerd laten.
3. Schoonmaak van het materiaal: met verdunner BIOFA 0500 onmiddellijk na gebruik.
4. Onderhoud van behandelde oppervlakken: breng een dunne laag olie aan met borstel of doek.

Droogtijd

Droog na 6-10 uur (20°C / 50-55% vochtigheidsgraad). Schuur- en overschilderbaar na 12 uur.

Verpakkingen

- 150 ml (2-5m²)
- 750ml (7-22m²)
- 2.5L (25-75m²)

Samenstelling

Alifatische koolwaterstoffen, ricineenolie, lijnolie, saffloerolie, houtolie, colofoniumharsester, pigmenten, kiezelzuur, montmorilloniet, barnsteenzuur, cobaltbis (2-ethylhexanoat), zirconiumoctoaat drogers, antioxidanten.

Verbruik / rendement

Verbruik 1^e laag: 70-100 ml/m², rendement: 10-14m²/l. 2^e laag: 30-50 ml/m², rendement: 20-30m²/l.

Afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

Bewaring

Op een koele en droge plaats. Verpakkingen goed afsluiten.

Veiligheidsvoorschriften

Gedrenkte doeken bewaren in een goed afgesloten metalen blik of onderdompelen in water; niet laten opdrogen op een brandbare ondergrond: risico op zelfontbranding, product zelf is niet zelfontbrandbaar maar wel ontvlambaar.

Bevat cobaltbis (2-ethylhexanoat) en kan een allergische reactie veroorzaken.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Dampen en spuitnevel niet inademen.

Enkel in goed geventileerde lokalen gebruiken.

Kan met lucht een explosief mengsel vormen.

De huid afdoende beschermen.

Draag een masker bij het schuren.

Een karakteristieke geur is te wijten aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

Recyclage

Resten niet in de riolering lozen. Opgedroogde resten kunnen gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 08 01 11