

BIOFA 1064 tot 1079

OLIEBEITSEN voor houtwerk

Voor : BINNEN / BUITEN
Fase : olieachtig

0500).

SAMENSTELLING

Alifatische koolwaterstoffen, ricineenolie, colofoniumharsester, pigmenten volgens de kleur, montmorilloniet, lijnolie, saffloerolie, houtolie, zinkoxide, barnsteenzuur, kiezelzuur, titaandioxide, cobalt- en zirconium-octaata drogers, antioxidanten.
voor de witte (beits Biofa 1077) is er nog extra toegevoegd : aluminiumsilicaat, titaandioxide, talk, microwas.

EIGENSCHAPPEN

Transparante satijnafwerking. Aangename geur. Microporeus, waterdampdoorlatend en -afstotend. Voldoet aan de Europese norm EN 71/3 "Veilig speelgoed" en DIN 53160 « bestand tegen transpiratievocht en speeksel" wanneer het aangebracht wordt volgens de aanbevolen hoeveelheden.

TOEPASSING

Droog hout, geschaafd of geschuurd, hard of zacht. Houtwerk binnen en buiten (ramen, afschermingen, deuren, meubels, plankenvloeren houtskeletbouwwoningen, balkons, speelgoed, enz...). Mag eveneens aangebracht worden op gezaagd hout, dit verhoogd wel het absorptievermogen en de kleurintensiteit zal meer uitgesproken zijn.

De kleurloze 1075 oliebeits enkel binnen te gebruiken (biedt weinig bescherming tegen U.V stralen). De witte beits 1077 verzacht de kleur van donker hout.

Niet gebruiken indien de temperatuur van de lucht of van de ondergrond lager is dan 12°C.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog te zijn (vochtigheidsgraad minder dan 12%), schoon, stofvrij en ontdaan van vet- en olievlekken (eventueel reinigen met verdunner BIOFA

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.

Buiten: is het aangewezen om een grondlaag met kruiden BIOFA 1010 aan te brengen. Schuur en reinig oude beitslagen. Oude verflagen dienen volledig afgeschuurd te worden.

Tanninerijke houtsoorten (eik, exotisch hout,...) vooraf ontvetten door middel van een mengsel van alcohol of een bijtend soda. Nadien neutraliseren met azijnwater en grondig naspoelen met helder water.

GEBRUIK

Goed omroeren voor gebruik. Aanbrengen in dunnen lagen met een borstel speciaal voor beitsen of pistool (buis 1,5-1,8 mm, druk 3-4 bar, airless: buis 0,23-0,28 mm, druk 2 bar)

Belangrijk: tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

BINNEN

De gekleurde beitsen mogen vermengd worden met de kleurloze beits, naargelang de gewenste intensiteit van de tint. Een dunne laag geeft de houtstructuur goed weer.

BUITEN

De bescherming tegen weersinvloeden, in het bijzonder de UV stralen, is afhankelijk van de pigmentatie en de dikte van de beitslagen. Hout langdurig blootgesteld aan weersinvloeden is een 2de laag aanbevolen. Bij deuren en ramen is het aangewezen voor de plaatsing al een grondlaag BIOFA 1010 en één beitslaag aan te brengen.

DROOGTIJD

Stofdroog na 6 tot 12 uur, schuur- en overschilderbaar na 12 à 24 uur, volledig uitgehard na 7 dagen (20°C / 50-55% vochtigheidsgraad). Een lagere temperatuur,

een hogere vochtigheidsgraad, een hoog tanninegehalte of exotisch hout vertragen het drogen.

VERBRUIK / RENDEMENT

Sterk afhankelijk van het absorptievermogen en de voorafgaande behandelingen van de ondergrond.

Verbruik: 70 tot 100 ml/m²

Rendement: 10 tot 14 m²/liter

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Verdunner BIOFA 0500.

BEWARING

Droog en koel bewaren. Bij reeds geopende verpakkingen kan er een vlies ontstaan, sluit de verpakking hermetisch of giet over in een kleinere verpakking.

VERPAKKING

250 ml, 750 ml, 2,5 L

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

Dampen en spuitnevel niet inademen.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. Opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080102

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.